



## CR90223 产品说明书

<b>产品说明</b>	<p>CR90223 是一支 6 官特殊有机硅改性 UV 树脂，具有耐污抗涂鴉效果、高反应活性、与其他 UV 树脂相容性好、耐黄变佳、高硬度、高耐钢丝绒和耐磨、可以使哑光体系更好消光，表面细腻滑爽、对基材的润湿性好，促进镜面流平。特别适合于各种塑胶罩光抗涂鴉 UV 涂料、真空电镀面漆、木地板和橱柜板上光加硬 UV 涂料及各种哑光 UV 涂料油墨等领域。</p>	
<b>产品特性</b>	<p>耐污性抗涂鴉 镜面流平 表面自洁性佳 高硬度耐磨 表面滑爽性</p>	
<b>建议用途</b>	<p>塑胶漆罩光防涂鴉涂料 真空电镀面漆 木地板和橱柜板涂料 哑光 UV 涂料及油墨</p>	
<b>产品规格</b>	<p>官能基数（理论值）</p> <p>外观（目视）</p> <p>粘度（CPS/25℃）</p> <p>色度（Gardner）</p> <p>有效成份（%）</p>	<p>6 官</p> <p>无色至微黄透明液体</p> <p>800-3200</p> <p>≤3</p> <p>≥97</p>
<b>包装方式</b>	<p>净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。</p>	
<b>储存条件</b>	<p>树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。</p>	
<b>使用事项</b>	<p>避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。</p>	