



## CR91000 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>CR91000</b> 是一支纳米杂化改性的高官能度 UV 树脂，其涂膜固化后具有优异的耐磨性，耐化性耐刮擦和表面硬度及出色的耐指纹性能。可推荐用于 3C 涂料领域。	
<b>产品特性</b>	耐磨性好 耐化性好 高硬度 出色的耐钢丝绒摩擦性 3000-5000 次	
<b>建议用途</b>	PC/PMMA 淋涂加硬液 PET 膜 注塑 PC	
<b>产品规格</b>	官能基数 (理论值)	10 官
	外观 (目视)	乳白色液体
	粘度 (CPS/25°C)	700-1600
	色度 (Gardner)	≤1
	有效成份 (%)	85±5
<b>包装方式</b>	净重 50KG 塑胶桶以及净重 200KG 铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过 40°C，正常状况下储存稳定性至少 6 个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS)； 每批次货物需检测后才能投入生产。	